



# K-FLEX UKRAINE

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ



WWW.K-FLEX.UA

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТА КОРИСНЕ  
РІШЕННЯ ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ



Застосування:



## K-FLEX ST FRIGO

Каучукова ізоляція для спеціалістів по встановленню холодильного обладнання та кондиціонерів.

### Застосування:

Холодильна техніка  
Системи вентиляції повітря і кондионування

t °C від -200 до +105

$\mu \geq 10\ 000$

Без CFC-HCFC

### K-FLEX ST FRIGO

Революційна та ексклюзивна упаковка пропонує практичні та економічні переваги як для транспортування так і для зберігання.

Легкий у використанні

Нова упаковка передбачає спеціальний отвір у кришці коробки, що дозволяє діставати необхідну кількість ізоляції при цьому зберігаючи залишок матеріалу чистим і без пошкоджень.

Лінійка, зазначена на краї коробки, дозволяє точно відміряти і відрізати необхідний для роботи ізоляційний матеріал. Більше не буде відходів, менше витрат клею і стрічки.

Легкий у транспортуванні

На вимогу ми також можемо поставляти K-FLEX ST FRIGO в коробках промислового розміру: 800x800x400мм



# K-FLEX ST FRIGO



## K-FLEX ST FRIGO

### А С О Р Т И М Е Н Т

Упаковка, мм  
500x500x200

Упаковка, мм  
800x800x400

ТОВЩИНА:	ДІАМЕТР:
6 - 9 - 13 мм	від 6 до 28 мм
ТОВЩИНА:	ДІАМЕТР:
6 - 9 мм	від 6 до 28 мм

ТОВЩИНА		6 мм	9 мм	13 мм
Діаметр трубки дюйми	Кіл-ть в упак., м	Кіл-ть в упак., м	Кіл-ть в упак., м	Кіл-ть в упак., м
мм				
1/4"	6	50	40	26
5/16"	8	48	37	26
3/8"	10	46	34	23
1/2"	12	40	31	18
5/8"	15	38	27	17
3/4"	20	30	23	15
7/8"	22	23	19	14
1 1/8"	28	20	14	10



## K-FLEX ST FRIGO



## Т Е Х Н І Ч Н І Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Температура застосування, °C	від -200 до +105
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) при температурі, °C	-100 0,024 -50 0,029 0 0,036 +20 0,038
Опір дифузії водяної пари (фактор μ) по DIN 52516	≥ 10 000
Щільність, кг/м <sup>3</sup>	65±25
Показник кислотності (pH) за DIN 1988/7	нейтральний
Екологічна безпека	• без азбесту • без CFC-HCFC
Масло і бензостійкість	добра
Біологічна стійкість	добра
Запах	нейтральний
Пожежна безпека	Г1 (Україна, ДСТУ Б В.2.7-19-95) (Україна, ДБН В.1.1-7-2002)
Колір	Чорний



**K-FLEX UKRAINE**  
НОВЕ ПОКОЛІННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Представництво в Україні  
ТОВ «К-ФЛЕКС УКРАЇНА»  
тел. / факс: +38 044 240-42-02  
e-mail: info@k-flex.ua  
WWW.K-FLEX.UA